

御中

 **UBE三菱セメント株式会社**
MUCC Mitsubishi UBE Cement Corporation
品質保証部



試験成績書

(ロットNo : サンプル)

品 名 : CSフィラー#120P

・試験作製方法

「CSフィラー#120P」を、水材料比19.5%で3分間練り混ぜたモルタルを用いた。

・試験結果

試験項目		試験値	基準値	試験方法
フロー値	直後	207	—	JIS A 1171 準用
圧縮強さ (N/mm ²)	材齢7日	17.7	—	
	材齢28日	30.2	—	
接着強度 (N/mm ²)	材齢28日	1.9	1.5以上	(注1)

注1: 基材のコンクリート平板にモルタルを約10mmの厚さに塗布し、所定材齢にて約40×40mmの切り込みを入れ、ジグを設置し日本建築仕上学会認定の油圧式簡易引張試験機で測定した。

試験温度20℃

試験値は2020年8月度製造品の値